



Dow Building Solutions

Scheda Tecnica

ROOFMATE™ LG-X

Schiuma in polistirene espanso estruso XPS (EN13164) - esente da HCFC, HFA e HFC - colore azzurro				
Proprietà	Norma	Unità	Valore	Codice EN
Proprietà termiche				
Conducibilità termica				
Spessore 50-120 mm	EN 12667	[W/mK]	0,029 ¹⁾	λ_D
Proprietà dimensionali				
Tolleranza di spessore				
	EN 823	—	—	T1
Proprietà meccaniche				
Resistenza a compressione al 10% di deformazione				
	EN 826	kPa	≥300	CS(10\Y)300
Resistenza a compressione a lungo termine				
	EN 1606	kPa	—	—
Modulo a compressione o Modulo di Young				
	EN 826	MPa	—	—
Resistenza a trazione perpendicolare delle facce				
	EN 1607	—	—	—
Resistenza al taglio				
	EN 12090	kPa	—	—
Valore certificato della resistenza sotto fondazione				
	DIN 1055-100	kPa	—	—
Assorbimento d'acqua				
Per immersione				
	EN 12087	vol %	<0,5	WL(T)0,7
Per diffusione				
	EN 12088	vol %	<3	WD(V)1,2,3 ²⁾
Dopo 300 cicli				
	EN 12091	vol %	<1	FTCD1
Stabilità dimensionale				
Stabilità dimensionale a temperatura e umidità condizionate (23°C, 90%) e deformazione <2%				
	EN 1604	—	—	DS(70,90)
Deformazione con carico a compressione e temperatura condizionati				
	EN 1605	—	—	DLT(2)5
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo				
μ	EN 12086	—	100	—
Proprietà e dimensioni				
Aspetto delle lastre				
	—	—	con strato superiore in malta modificata	—
Lunghezza x larghezza				
	EN 822	mm	1200 × 600	—
Spessore				
	EN 823	mm	50+10, 60+10, 80+10, 100+10 ³⁾ , 120+10 ³⁾	—
Profili				
	—	—	maschio femmina sui lati lunghi	—
Temperatura max di esercizio				
	—	°C	+75	—
Altre proprietà				
Reazione al fuoco				
	EN 13501-1	—	E	Euroclasse
Calore specifico				
	EN 10456	J/(Kg·K)	1450	—

Codice CE: T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WD(V)1,2,3-FTCD1-WL(T)0,7

1) Valori riferiti al solo materiale isolante ROOFMATE™ LG-X escludendo lo strato di malta

2) WD(V)3, <3% per spessori <50
WD(V)2, <2% per spessori ≥50 e <80
WD(V)1, <1% per spessori ≥80

3) Spessori su richiesta

Resistenza termica R_D

Spessore [mm]	50	60	80	100	120
R_D [m ² .K/W]	1,75	2,10	2,75	3,40	4,15

Dow Building Solutions

Dow Italia Divisione Commerciale s.r.l.

Via Carpi, 29 - 42015 CORREGGIO (RE)

Tel.: 0522 6451

Fax: 0522 645809

Sede Legale ed Amministrativa

Via Patroclo, 21 - 20151 MILANO

Internet: www.dowedilizia.it

Nota:

Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita. Le proprietà dei prodotti menzionate sono soggette a variazioni senza preavviso. Questo documento non implica alcuna responsabilità o garanzia relative alle prestazioni del prodotto. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Dow sono idonei alle applicazioni desiderate e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento alle leggi in vigore e alle disposizioni governative. Non viene qui concessa alcuna licenza in relazione allo sfruttamento di brevetti.