



Dow Building Solutions

Scheda Tecnica

XENERGY™ IB-P

Schiuma in polistirene espanso estruso XPS (EN13164) - esente da HCFC, HFA e HFC - colore grigio				
Proprietà	Norma	Unità	Valore	Codice EN
Proprietà termiche				
Conducibilità termica				
Spessore 20 mm	EN 12667	[W/mK]	0,030	λ_D
Spessore 120-200 mm	EN 12667	[W/mK]	0,032	λ_D
Proprietà dimensionali				
Tolleranza di spessore				
	EN 823	—	—	T1
Proprietà meccaniche				
Resistenza a compressione al 10% di deformazione				
	EN 826	kPa	≥ 250	CS(10\Y)250
Resistenza a compressione a lungo termine				
	EN 1606	kPa	—	—
Modulo a compressione o Modulo di Young				
	EN 826	MPa	—	—
Resistenza a trazione perpendicolare delle facce				
	EN 1607	—	—	TR200
Resistenza al taglio				
	EN 12090	kPa	—	—
Valore certificato della resistenza sotto fondazione				
	DIN 1055-100	kPa	—	—
Assorbimento d'acqua				
Per immersione				
	EN 12087	vol %	<1,5	WL(T)1,5
Per diffusione				
	EN 12088	—	—	—
Dopo 300 cicli				
	EN 12091	—	—	—
Stabilità dimensionale				
Stabilità dimensionale a temperatura e umidità condizionate (23°C, 90%) e deformazione <2%				
	EN 1604	—	—	DS(70,90)
Deformazione con carico a compressione e temperatura condizionati				
	EN 1605	—	—	DLT(2)5
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo				
μ	EN 12086	—	100	—
Proprietà e dimensioni				
Aspetto delle lastre				
	—	—	ruvide per fresatura della pelle	—
Lunghezza x larghezza				
	EN 822	mm	1250 x 600	—
Spessore				
	EN 823	mm	20, 120 ¹⁾ , 140 ¹⁾ , 160 ¹⁾ , 180 ¹⁾ , 200 ¹⁾	—
Profili				
	—	—	spigolo vivo sui 4 lati	—
Temperatura max di esercizio				
	—	°C	+75	—
Altre proprietà				
Reazione al fuoco				
	EN 13501-1	—	E	Euroclasse
Calore specifico				
	EN 10456	J/(Kg·K)	1450	—

Codice CE: T3-CS(10\Y)250-DS(70,90)-TR200-SS200-MU100

1) Spessori su richiesta

Resistenza termica R_D

Spessore [mm]	20	120	140	160	180	200
R_D [m ² ·K/W]	0,7	3,75	4,37	5,00	5,62	6,25

Dow Building Solutions

Dow Italia Divisione Commerciale s.r.l.

Via Carpi, 29 - 42015 CORREGGIO (RE)

Tel.: 0522 6451

Fax: 0522 645809

Sede Legale ed Amministrativa

Via Patroclo, 21 - 20151 MILANO

Internet: www.dowedilizia.it

Nota:

Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita. Le proprietà dei prodotti menzionate sono soggette a variazioni senza preavviso. Questo documento non implica alcuna responsabilità o garanzia relative alle prestazioni del prodotto. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Dow sono idonei alle applicazioni desiderate e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento alle leggi in vigore e alle disposizioni governative. Non viene qui concessa alcuna licenza in relazione allo sfruttamento di brevetti.